ESMALTE DIRECTO À FERRUGEM

DESCRIÇÃO

Esmalte formulado à base de resinas, pigmentos e aditivos especificamente seleccionados.

PROPRIEDADES

Esmalte decorativo e de protecção, com uma secagem relativamente rápida, com elevada resistência no exterior e excelente aderência directa sobre ferro. As propriedades únicas deste produto, parando o processo de desenvolvimento da ferrugem, permitem a sua aplicação directa sobre ferrugem não desagregada, não sendo assim necessária a aplicação prévia de um primário.

UTILIZAÇÃO

Esmalte recomendado para a construção civil, sobretudo para o sector "Faça Você Mesmo", em trabalhos de "Bricolage", para aplicações directas sobre superfícies ferrosas, no interior e exterior.
Não se recomenda a aplicação sobre metais não ferrosos

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície a pintar deve estar limpa, desengordurada, seca e, sem ferrugem solta. Se tal não acontecer remover a ferrugem desagregada com o auxílio de uma escova ou lixa.

APLICAÇÃO

Homogeneizar bem o produto antes de o aplicar.
A aplicação pode ser feita à trincha ou rolo, numa ou duas demãos, com uma diluição até 15% em volume de Diluente Sintético.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

ACABAMENTO:	Brilhante
CORES:	Branco, preto e cores tecnicamente viáveis
SECAGEM SUPERFICIAL:	Cerca de 45 min
SECAGEM P/ SOBREPINTURA :	24 horas
RENDIMENTO TEÓRICO:	A título meramente orientativo indicamos 8 a 10m ² / L / demão (podendo variar com as condições de aplicação e o tipo de superfície) (*)
DENSIDADE :	1,18 – 1,22 (*)
(*) Cor branca	

FORNECIMENTO

1/4L, 1L e 5L

ARMAZENAGEM

Armazenar em embalagem original ao abrigo da luz solar, em local seco e fresco.
Após a abertura da embalagem utilizar o produto no menor tempo possível.

SEGURANÇA E AMBIENTE

Recomenda-se sempre a consulta da respectiva Ficha de Segurança, antes da utilização do produto

Os dados desta Ficha Técnica correspondem aos nossos conhecimentos actuais, pretendendo apenas, servir de orientação. A Maltax guarda o direito de efectuar as alterações necessárias no produto a qualquer nível sem aviso prévio, como também, as condições presentes desta ficha técnica anulam as anteriores. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes deverão ser tidos em consideração.