

	Ficha Técnica nº 3	Data: 22-10-2012
	Tinta Plástica	Revisão: 0

Código: 101 – Interior/Exterior

Descrição

Tinta plástica fabricada com copolímero de base aquosa.

Utilização

Utilizada na Construção Civil, diretamente a betão descofrado, reboco novo ou antigo, desde de que secos e oferecendo capacidade de absorção suficientes, podendo ser utilizada no interior ou exterior.

Características Técnicas

Aspeto: Pastoso

Cor: Branco e Outras

Brilho: Mate

Viscosidade: -

Densidade: 1,48 g/cm³ a 20°C

PH: 7,95

Preparação de Superfície

1ª Pintura

As superfícies devem estar limpas e secas e isentas de gorduras e poeiras para garantir uma boa aderência.

Repintura

Nas superfícies caídas ou com sinais de esfarelamento é necessário remover/raspar com o auxílio de uma escova de aço ou jacto de água a superfície a pintar, sendo necessário a aplicação posterior de fixador (ISOLMATEX)

Aplicação

Em duas demãos utilizando rolo ou trincha. Nunca aplicar com a temperatura mínima: +5°C / máxima: +30°C.

Diluição

A diluição é feita em Água:

1ª Demão – 10 a 15 %

2ª Demão – 0,5 %

Tempo de Secagem

Entre 30 a 60 minutos.

Tipo de Embalagens

1L, 3L, 4L, 5L, 15L, 20L;

Particularidades a ter em Atenção

Em locais susceptíveis ao aparecimento de bolores ou fungos aconselha-se a aplicação anterior de um produto anti fungos.

Higiene e Segurança

Consultar Ficha de Dados de Segurança do Produto.

Nota:

As indicações previstas são de carácter geral.

Recomenda-se que sempre que necessário sejam efetuados ensaios prévios, considerando as diferentes condições de trabalho de forma a evitar prejuízos de mão-de-obra e outros custos inerentes à sua aplicação.

A que esta firma será alheia, responsabilizando-se apenas pelo fornecimento gratuito da tinta aplicada quando constatado deficiência de fabrico da mesma. A nossa assistência técnica, dispõe-se a esclarecer quaisquer dúvidas que eventualmente ocorram.