

	Ficha Técnica nº 10	Data:22-10-2012
	Revestimento Acetinado	Revisão: 0

Código: Tinta Acetinada
Descrição Revestimento Acetinado, fabricado com copolímero de base aquosa.
Utilização Utilizada na Construção Civil, diretamente a betão descobrado, reboco novo ou antigo, desde de que secos e oferecendo capacidade de absorção suficientes, para interiores.
Características Técnicas Aspecto: Pastoso Cor: Conforme catálogo disponível; Brilho: Acetinado Viscosidade: -
Preparação de Superfície 1ª Pintura As superfícies devem estar limpas, secas e isentas de gorduras e poeiras para garantir uma boa aderência. Repintura Nas superfícies caídas ou com sinais de esfarelamento é necessário remover/raspar com o auxílio de uma escova de aço ou jacto de água a superfície a pintar, sendo necessário a aplicação posterior de fixador (ISOLMALTEX)
Aplicação Em duas demãos utilizando trincha ou rolo; Nunca aplicar com a temperatura mínima:+5C / máxima:+30°C.
Diluição A diluição é feita em Agua 1ª Demão: 15% a 20 % 2ª Demão: 5% a 10 %
Rendimento Previsto De 7m ² a 9m ² /Litro/demão em função do estado do reboco;
Tempo de Secagem Entre 30 a 60 minutos.
Tipo de Embalagens 1L,4L, 5L, 15L, 20L;
Particularidades a ter em Atenção Em locais susceptíveis ao aparecimento de bolores ou fungos aconselha-se a aplicação anterior de um produto anti fungos.
Higiene e Segurança Consultar Ficha de Dados de Segurança do Produto.
Nota: As indicações previstas são de carácter geral. Recomenda-se que sempre que necessário sejam efetuados ensaios prévios, considerando as diferentes condições de trabalho de forma a evitar prejuízos de mão-de-obra e outros custos inerentes à sua aplicação. A que esta firma será alheia, responsabilizando-se apenas pelo fornecimento gratuito da tinta aplicada quando constatado deficiência de fabrico da mesma. A nossa assistência técnica, dispõe-se a esclarecer quaisquer dúvidas que eventualmente ocorram.