

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
|  | <b>Ficha Técnica nº 8</b>               | Data:22-10-2012 |
|   | <b>Membrana - Revestimento Elástico</b> | Revisão: 0      |

|  |
|--|
| <b>Código: Membrana Elástica</b>   |
| <b>Descrição</b><br>Revestimento elástico, fabricado com polímero acrílico disperso em água.   |
| <b>Utilização</b><br>Utilizada na Construção Civil, destina-se principalmente à proteção e impermeabilização decorativa de paredes em exteriores de edifícios.<br>As suas características de impregnação e enchimento possibilitam o disfarce de pequenas fissurações inerentes ao processo de envelhecimento natural da alvenaria.<br>Aplica-se diretamente no betão descobrado, reboco novo ou antigo, desde que secos e oferecendo capacidade de absorção suficientes.  |
| <b>Características Técnicas</b><br><b>Aspeto:</b> Pastoso<br><b>Cor:</b> Conforme catálogo disponível;<br><b>Brilho:</b> 9,2<br><b>Viscosidade:</b> -<br><b>Densidade:</b> 1,15 g/cm <sup>3</sup> a 20°C<br><b>PH:</b> 8,13<br><b>Teor sem Sólidos:</b> 59,52%   |
| <b>Preparação de Superfície</b><br><b>1ª Pintura (Paredes Novas)</b><br>Após boa secagem proceder a uma escovagem geral de forma a que as superfícies fiquem isentas de areias soltas, poeiras e gorduras.<br><b>Repintura</b><br>Nas superfícies caídas ou mostrando sinais de esfarelamento é necessário raspar com o auxílio de uma escova de aço ou através de jacto de água, sendo necessário a aplicação posterior de uma demão de ISOLMALTEX.   |
| <b>Aplicação</b><br>Em duas demãos, utilizando trincha ou rolo, podendo aplicar-se uma 3ª demão (ver diluição);<br>Nunca aplicar com a temperatura mínima:+5C / máxima:+30°C.  |
| <b>Diluição</b><br>A diluição é feita em Agua.<br><b>1ª Demão</b> – 10%<br><b>2ª e 3ª Demão</b> – Aplicar sem diluição para obter uma película mais uniforme e resistente  |
| <b>Rendimento Previsto</b><br>De 1 a 1,2 m <sup>2</sup> /Litro/demão em função do estado do reboco;  |
| <b>Tempo de Secagem</b><br>Entre 6 a 8 horas ao tacto.   |
| <b>Tipo de Embalagens</b><br><b>1L, 5L, 15L, 20L;</b>  |
| <b>Particularidades a ter em Atenção</b><br>Em locais susceptíveis ao aparecimento de bolores ou fungos aconselha-se a aplicação anterior de um produto anti fungos.   |
| <b>Higiene e Segurança</b><br>Consultar Ficha de Dados de Segurança do Produto.  |
| <b>Nota:</b><br>As indicações previstas são de carácter geral.<br>Recomenda-se que sempre que necessário sejam efetuados ensaios prévios, considerando as diferentes condições de trabalho de forma a evitar prejuízos de mão-de-obra e outros custos inerentes à sua aplicação.<br>A que esta firma será alheia, responsabilizando-se apenas pelo fornecimento gratuito da tinta aplicada quando constatado deficiência de fabrico da mesma. A nossa assistência técnica, dispõe-se a esclarecer quaisquer dúvidas que eventualmente ocorram. |