

	Ficha Técnica nº 9	Data:22-10-2012
	Membrana - Revestimento Elástico Impermeável	Revisão: 0

Código: Membrana / Impermeável
Descrição Revestimento elástico / Impermeável, fabricado com uma dispersão estireno-acrílica dispersa em água.
Utilização Para o revestimento contínuo de telhados, coberturas e terraços; adere bem sobre betão, fibrocimento entre outros.
Características Técnicas Aspeto: Aquoso. Cor: Branco, Cinzento e Telha Brilho: 9,2 Viscosidade: - Densidade: 1,15 g/cm ³ a 20°C PH: 8,13 Teor sem Sólidos: 59,52% Acabamento: Impermeável podendo ser aplicadas várias camadas.
Preparação de Superfície Após boa secagem proceder a uma escovagem geral para que as superfícies fiquem isentas de areias soltas bem como de gorduras e poeiras.
Aplicação Em duas demãos, utilizando trincha ou rolo podendo aplicar-se uma terceira demão. (ver diluição); Nunca aplicar com a temperatura mínima:+5C / máxima:+30°C.
Diluição Em água; 1ª Demão 15%; 2ª Demão sem diluição; 3ª Demão sem diluição.
Rendimento Previsto De 1 a 1,5 por demão em função do estado da superfície.
Temperatura de aplicação Mínima: + 5°C / Máxima: + 30°C.
Tipo de Embalagens Disponível só em 5 L
Particularidades a ter em Atenção Não recomendado para superfícies submersas e não transitáveis, podendo ser pisado.
Higiene e Segurança Consultar Ficha de Dados de Segurança do Produto.
Nota: As indicações previstas são de carácter geral. Recomenda-se que sempre que necessário sejam efetuados ensaios prévios, considerando as diferentes condições de trabalho de forma a evitar prejuízos de mão-de-obra e outros custos inerentes à sua aplicação. A que esta firma será alheia, responsabilizando-se apenas pelo fornecimento gratuito da tinta aplicada quando constatado deficiência de fabrico da mesma. A nossa assistência técnica, dispõe-se a esclarecer quaisquer dúvidas que eventualmente ocorram.