

MALTEX

Tintas

MALTA INDUSTRIAL – Fábrica de Tintas, Lda
MALTA – 6400-301 Pinhel
Telf.: 271 412 610 Fax.: 271 412 610
www.miftintas.com
FICHA TÉCNICA - COMERCIAL

Impermeabilizante Terraços Branco

Borracha Liquida

DESCRIÇÃO	Revestimento impermeável semi-espesso que forma um filme de excepcional resistência e elasticidade.
UTILIZAÇÃO	Para todo o tipo de substratos não transitáveis (alvenaria, metais, madeira, vidro, PVC, etc.) para a cobertura de fendas e fissuras.
CARACTERÍSTICAS (aprox.)	Utiliza-se facilmente como uma tinta; Pode ser pintado com outras tintas aquosas; Microporoso: deixa respirar; Assegura uma estanquicidade absoluta, sem junções nem fendas; Excelente elasticidade: resistente à fissuração; Resistente às agressões climatéricas (U.V., gelo). Brilho: Mate Cor: Branco – TELHA Densidade: 1,29 + 0,01 (a 20°C) Viscosidade: 27 a 29 poise Flash Poit: Não inflamável Teor em COV: Valor limite da EU para este produto (subcat. A/c): 75g/l (2007) / 40 g/l (2010). Este produto contém no máximo 39 g/l.
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	As superfícies a tratar devem estar secas, isentas de poeiras e gorduras. Todas as partes mal aderentes devem ser eliminadas por escovagem ou raspagem. Eliminar fungos ou algas com o produto Anti-Musgos e Bolores. Em materiais ferrosos é indispensável a utilização de um primário anti-corrosivo.
APLICAÇÃO	Homogeneizar bem o produto antes de usar; Aplicar uma demão prévia de impermeabilizante em partes iguais com água, para fixar o fundo e melhorar a aderência das outras demãos. Deixar secar 1 a 2 horas; Reparação de microfissuras ou aplicação preventiva; Aplicar 2 demãos de impermeabilizante sem diluição à razão de 0,6 L/m ² por demão com um intervalo de aproximadamente 22h; Reparação de fissuras < 1,85mm e dos pontos específicos (cumeeira, placa de vedação, baixada de água pluvial, acrotério); Reparar as fissuras e após o substrato estar bem seco, aplicar generosamente de um lado ao outro da fissura ou sobre os pontos específicos, uma demão de impermeabilizante sem diluição. Aplicar imediatamente impermeabilizante, com a ajuda de uma trincha ou espátula. Aplicar directamente sobre a Tela de Armadura em ambos os lados, o impermeabilizante de forma a saturá-la. Estender a tela sobre a tinta ainda fresca abrangendo os dois lados da fissura e alisar vigorosamente para remover bolhas de ar e assegurar um contacto

	perfeito da tela com a superfície e sem rugas.
DILUIÇÃO	Em água ; 1ª demão: 10% ; 2ª demão: em diluição 3ª demão: Para obter uma película mais uniforme e resistente.
RENDIMENTO PREVISTO	Cerca de 1 m ² /l no total das demãos.
SECAGEM	Da 1ª para a 2ª demão: 1-2 horas; Da 2ª para a 3ª demão: 5-6 horas.
LIMPEZA	Com água.
PARTICULARIDADES A TER EM ATENÇÃO	Não aplicar este produto a temperaturas ambientes inferiores a 5° C ou superiores a 35° C quando existir risco de chuva, geada ou vento forte; Respeitar sempre as indicações técnicas durante a aplicação, em termos de condições ambientais, instruções de aplicação e de segurança.

NOTA: As indicações previstas são de carácter geral.

Recomendamos que se procedam a ensaios prévios, considerando as diferentes condições de trabalho afim de evitar prejuízos de mão-de-obra e outros custos inerentes da sua aplicação a que esta firma será alheia, responsabilizando-se apenas pelo fornecimento gratuito da tinta aplicada, quando constatado deficiência de fabrico da mesma.

A nossa assistência técnica, dispõe esclarecer quaisquer dúvidas que eventualmente ocorram